



Art Line skötselansvisning

Ytbehandling:

Art Line kan levereras oljad, lackerad eller obehandlad.

Golvet behandlas med valfri miljögodkänd hårdvaxolja enligt fabrikantens anvisningar, som skyddar golvet effektivt från smuts och slitage. Oljan ger ett silkesliknande utseende som betonar den unika karaktären hos trägolvet.

Ytan är allergivänlig, lätt att göra ren och lätt att underhålla.

Art Line måste behandlas med vårdande olja innan golvet används.

Installation:

Art Line kan levereras färdigbehandlad för att spara tid vid installationen. Vi rekommenderar dock ett första underhåll med Rubio monocoat.

Renovering:

Art Line är perfekt vid renovering tack vare den tunna tjockleken på 10 mm.

Inomhusklimat:

Det är mycket viktigt att ytemperaturen aldrig överstiger 27 °C.

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan ca 35-65%. 20 °C både före, under och efter montering.

Underhållsoljning med vaxolja:

- Se till att ytan är ren, rengör med Rubio Monocoat SOAP.
- Skaka dunken med Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil väl så att du får med bottensediment.
- Vid stora ytor: Arbeta två och två, en applicerar och en plockar bort överskott, du behöver två singelskurmaskiner, ett lager med röda och vita rondeller. Trasor för att torka händer med etc.
- Använd singelskurmaskin och **röd rondell** för att applicera oljan, applicera tunt. Max 5-10 m² åt gången.
- Tänk på att oljan är snabbhärdande, vid + 15 min blir den seg som tuggummi, vi rekommenderar därför att ni prövar er fram hur många m² per gång ni klarar att göra. **Chansa ej** med för stora ytor.
- Ha en hink med vatten med er där ni slänger oljedränkta trasor, (detta pga brandrisk vid självantändning) denna hink **SKALL** ut ur byggnaden vid avslutat pass.
- Låt ytan torka minst 6 – 8 h innan ni tar ytan i bruk.
- Använd Rubio SOAP och vatten vid eventuell städning. Denna produkt skall även användas vid städning av golvet efter invigning.
- Ovan rekommendationer är givna efter Aprobos långa erfarenhet av städning och underhåll på stora projekt. Vi tar ej ansvar för hur personal tolkar beskrivningen eller utför arbetet. Vid frågor eller funderingar kontakta oss på 0451-61 197, info@aprobo.com eller kontakta din säljare.

Underhåll med lack:

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, sandkorn och dylikt. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med en hårt urvriden microfiberduk (mopp) utföres vid behov. I vattnet kan tillsättas några droppar mildt syntetiskt rengöringsmedel, typ handdiskmedel utan ammoniak. Använd aldrig våta rengöringsmetoder på ett trägolv!

Fläckborttagning:

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. Ett lackerat trägolv skadas av mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel som till exempel Perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet. OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

Fläcknyckel:

Fläck av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin.	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i ljummet vatten.
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett.	Tvättnafta, lacknafta.
Färgkriter, läppstift, tusch.	T-sprit 50%.
Stearin, tuggummi.	Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod.	Kallt vatten.

Kontakta oss

+4610-183 31 80

info@aprobo.com

Västra Vallgatan 2, 291 30 Kristianstad

