



Läggningsråd - Decibel LVT

Avser läggning i kombination med LVT Dryback. Trots att mattorna har ett plastemballage skall de förvaras torrt. Vid låga temperaturer (minusgrader) hårdnar gummit något men återfår sin elasticitet då de återfår normal inomhustemperatur.

1. Fuktnivån i underlaget (RF-relativ fuktighet) skall kontrolleras och dokumenteras. Denna får aldrig överstiga 85% RF mätt enligt [RBK](#).
2. Underlagets ytjämnhet skall uppfylla gällande AMA krav.
3. Se till att Decibel LVT mattan alltid monteras med den svarta sidan vänd upp. Kontrollera att mattan ej har några defekter såsom veck eller andra skador som kan påverka slutresultatet. Om skada upptäcks skall denna skäras bort, kontakta Aprobo för ersättningsmaterial.
4. Decibel LVT skall limmas mot underlaget med traditionellt golv & vägglim. Följ leverantörens anvisningar.
5. Mattvådorna skall läggas omlott och dubbel-skäras.
6. Var noga med att rolla Decibel-mattan efter limning mot underlaget så att limmet får ordentlig kontakt, samt att eventuell blåsbildning försvinner. Låt limmet torka helt innan läggning av golvmaterial påbörjas.
7. Därefter kan LVT-golvet limmas mot Decibel LVT-mattan, enligt respektive fabrikants rekommendation. Dock får LVT-golvet inte limmas vått i vått.
8. Se till att ingen genomgående skarv skapas mellan LVT-golvet och Decibel LVT vid läggningen. Avståndet dem emellan bör ej understiga 10 cm.
9. Notera att LVT golvet alltid måste skyddas med stolsunderlag då kontorsstolar med hjul används.

Kontakta oss

+4610-183 31 80

info@aprobo.com

Västra Vallgatan 2, 291 30 Kristianstad

